

# FOR RECYCLING

## PRODUCT NAME

# 再生樹脂(PCR-PC)を用いた 拡散ポリカーボネート樹脂

### キーワード

透過性 拡散性

### 用途

内装材 照明 建材 電装



	LD2053H AAH13	RE2303LDH AAH13 PCR-PC 40%
引張降伏強度	60 MPa	60 MPa
DTUL(1.8MPa)	123 °C	123 °C
全光線透過率 2mmt	55%	55%
光拡散度(D50) 2mmt SCPC法	55°	55°

※ 開発中材料の一例を示しています

※ 記載しているデータは、当社所定の試験法による測定値の代表例です

## FEATURES

### 再生樹脂を使用

- バージン拡散ポリカーボネート材料と遜色ない透け感と拡散性
- 再生材料比率を選択可能